FICHE TECHNIQUE

# Tandur



Natural Rock Distribution


JAUNE ANTIQUAIRE


GRIS NATUREL

| TANDUR | CALCAIRE | INDE |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ROCHE CALCAIRE SÉDIMENTAIRE | SOLS & MURS / JARDINS & PISCINES |

| | |
|---|---|
| | Calcaire dur et sans cavités à la texture granuleuse. Teinte grise et jaune plus ou moins nuancée. |
| | / |
| | Jaune et gris |
| | Naturel et antiquaire, bords clivés et vieillis |
| | Ingélive ( selon la norme française ) |
| | Intérieur / extérieur - Découvrez toutes nos références |
| | Compatible avec le chauffage au sol (respecter les prescriptions du fabricant) |
| | Variable en fonction du produit et du support, se référer à nos instructions de pose |

| MASSE VOLUMIQUE | ABSORPTION D'EAU | POROSITÉ |
|---|---|---|
| 2760 kg/m³ | 0.26 % | 0.41 % |
| EN 1936 | EN 13755 | EN 1936 |

| RÉSISTANCE À LA COMPRESSION | RÉSISTANCE À LA FLEXION | RÉSISTANCE À L'USURE |
|---|---|---|
| 78.30 MPa | 18.40 MPa | ND* |
| EN 1926 | EN 12372 | EN 14157 |

*Donnée technique non disponible.