

FICHE TECHNIQUE

Travertin



Natural Rock Distribution



LIGHT MIX



LIGHT ECO



CLASSIC MIX



D-NOCE



PHILADELPHIA
Veincut



ANTALYA MIX



SECOND CHOIX



COM2

TRAVERTIN		CALCAIRE	TURQUIE	
ROCHE CALCAIRE SÉDIMENTAIRE			SOLS & MURS / JARDINS & PISCINES / BAINS & CUISINES / MOBILIERS & DÉCORATION	
	La sélection s'étend entre light mix, light eco, classic mix, D-noce, Philadelphia, antalya mix et commerciale (second choix et COM2), du plus clair, homogène et sans cavités, au plus foncé, nuancé et poreux.			
	Travertin			
	De beige à marron, nuances plus ou moins importantes en fonction de la sélection			
	Vieilli, adouci rebouché et brossé			
	Ingélive (selon la norme française)			
	Intérieur / extérieur / intérieur de piscine - Découvrez toutes nos références			
	Compatible avec le chauffage au sol (respecter les prescriptions du fabricant)			
	Variable en fonction du produit et du support, se référer à nos instructions de pose			

MASSE VOLUMIQUE

2481 kg/m ³
EN 1936

ABSORPTION D'EAU


1.54 %
EN 13755

POROSITÉ

3.68 %
EN 1936

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

59.47 MPa
EN 1926

RÉSISTANCE À LA FLEXION

13.64 MPa
EN 12372

RÉSISTANCE À L'USURE

ND*
EN 14157

*Donnée technique non disponible.